

Asrene® UF 1810T

LLDPE	دسته بندی	Chandra Asri Petrochemical	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Asrene®UF 1810T یک محصول پلی اتیلن خطی با چگالی کم است. در آمریکای شمالی، اروپا یا آسیا اقیانوسیه موجود است. کاربردهای Asrene®UF 1810T شامل کیسه‌ها/آسترها و فیلم‌ها است. ویژگی‌ها عبارتند از: کومونومر بوتن چقرمگی خوب مقاومت در برابر ضربه شفافیت

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	بوتن همومر نرمی بالا مقاومت در برابر کلوخه شدن بالا مقاومت در برابر ضربه، خوب تعریف، بالا سختی خوب	- - - - - -	- - - - - -
کاربردها	فیلم‌ها پوشش کیسه‌ها	- - -	- - -

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.921	چگالی
ASTM D1238	-	g/10 min 1.0	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
خواص مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1894	-	0.11	ضریب اصطکاک
-	mil 1.18	μm 30	صخامت فیلم - تست شده
ASTM D882	-	-	استحکام کششی
ASTM D882	psi 7251.9	MPa 50.0	
ASTM D882	psi 3480.91	MPa 24.0	
ASTM D882	-	-	ازدیاد طول کششی
ASTM D882	-	% 700	
ASTM D882	-	% 850	
ASTM D1709	oz 3.53	g 100	ضربه پرتاب وزنه
ASTM D1922	-	-	استحکام پارگی Elmendorf
ASTM D1922	-	kN/m 24.5	
ASTM D1922	-	kN/m 196.1	
سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D3354	-	g/100 cm ² 65.0	چسبندگی سطحی (Blocking)
حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D746	-	C°	دمای تردی
ASTM D1525	F° 219.2	C° 104	دمای نرم‌شوندگی Vicat

نوری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2457	-	60	براقیت
ASTM D1746	-	63.0	شفافیت (Clarity)
ASTM D1003	-	% 15	کدورت (Haze)

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	C°	دمای مذاب
-	-		نامشخص

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.