

Asrene® UI 2420

LLDPE	دسته بندی	Chandra Asri Petrochemical	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Asrene® UI 2420 یک محصول پلی اتیلن خطی با چگالی کم است. می توان آن را با قالب گیری تزریقی پردازش کرد و در آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Asrene® UI 2420 شامل درپوش/درب/بست، افزودنی/مستر بیچ، کاربردهای پوشش، کالاهای مصرفی و کاربردهای خانگی است. ویژگی ها عبارتند از: قابلیت پردازش خوب، چقرمگی خوب، جریان بالا

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	قابلیت قالب گیری خوب سختی خوب جریان بالا	- - -	- - -
کاربردها	بسته بندی ها کاربردهای پوشش کالاهای خانگی درپوش ها مستر بیچ اسباب بازی ها	- - - - - -	- - - - - -
روش فرآیند	قالب گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.924	چگالی
ASTM D1238	-	g/10 min 20	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ASTM D1693	-	hr 24.0	مقاومت در برابر ترک خوردگی تنشی محیطی

مکانیکی

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 1885.49	MPa 13.0	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 450	ازدیاد طول کششی
ASTM D790	psi 94274.7	MPa 650	مدول خمشی
ASTM D256	ft·lb/in ² 71.37	kJ/m ² 150	مقاومت به ضربه Izod شکافدار (سطحی)

حرارتی

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D746	-	C°	دمای تردی
ASTM D1525	F° 194.0	C° 90.0	دمای نرم شونده Vicat

اطلاعات فرآیند

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 437.0 - 347.0	to 225 °C 175	دمای فرآیند (دوب)

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.