Trilene® HY3.8FY

تولیدکننده	Chandra Asri Petrochemical	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Trilene HY3.8FY یک هموپلیمر پلی پروپیلن برای تولید نوار کشیده (نخ یا رافیا) است. همچنین می‌تواند برای کیسه بافته شده شفاف که نیاز به وضوح و سختی خوب دارد، استفاده شود. این درجه از فناوری پلی پروپیلن Unipol® با جدیدترین فناوری کاتالیزور استفاده می‌کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	استحکام بالا	-	-
	هموپلیمر	-	-
	قابلیت کار، خوب	-	-
	قابلیت حمل آب پایین	-	-
	شفافیت متوسط	-	-
کاربردها	خط BCF	-	-
	بند	-	-
	کیسه‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 1.1	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.903 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.8 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	100	-	ASTM D785

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	34.0 MPa	4931.29 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	13 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1290 MPa	187099.02 psi	ASTM D790A
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	40 J/m	0.7492 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	104 C°	219.2 F°	ASTM D648
دمای نرم‌شوندگی Vicat	152 C°	305.6 F°	ASTM D1525
دمای ذوب پیک	163 C°	325.4 F°	ASTM D3418

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.