

AURAPENE PPHUFNAT

PP Homopolymer	دسته بندی	,Aurora Plastics .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

PPUFNATX یک ترکیب پلی پروپیلن هموپلیمر با کاربرد عمومی است که از پلیمر بازیافتی تولید شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
محتوای بازیافتی	بله	-	-
ویژگی‌ها	عمومی (هدف) هموپلیمر	-	-
کاربردها	عمومی (هدف)	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.904	-	ISO 1183

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	to 15 g/10 min 10	-	ISO 1133
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% to 1.4 1.3	-	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
کرنش کششی	% 16	-	ISO 527-2
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	kJ/m ²	-	ISO 180

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 54.0	F° 129.2	ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 152	F° 305.6	ISO 306/B50

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
سرعت سوختن	mm/min	-	ISO 3795

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای خشک کردن	to 80.0 °C 70.0	F° 176.0 - 158.0	-
دمای بخش عقب سیلندر	to 230 °C 195	F° 446.0 - 383.0	-
دمای بخش میانی سیلندر	to 230 °C 195	F° 446.0 - 383.0	-
دمای بخش جلوی سیلندر	to 230 °C 195	F° 446.0 - 383.0	-
دمای قالب	to 50.0 °C 20.0	F° 122.0 - 68.0	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.