

## Aurora PVC AP1144 Series

PVC, Flexible	دسته بندی	,Aurora Plastics .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

یک ترکیب پودری PVC با براقیت متوسط برای کاربردهای داخلی/خارجی.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
ویژگی‌ها	درخشش متوسط	-	-
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	to 1.49 g/cm <sup>3</sup> 1.45	-	ASTM D792
سختی دورومتر	to 82 76	-	ASTM D2240

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 379999.56	MPa 2620	مدول کششی
ASTM D638	psi 6106.1	MPa 42.1	استحکام کششی
ASTM D790	psi 384350.7	MPa 2650	مدول خمشی
ASTM D790	psi 11603.04	MPa 80.0	استحکام خمشی
ASTM D256	-	-	مقاومت به ضربه Izod شکافدار
-	ft·lb/in 1.5	J/m 80	
-	ft·lb/in 3.18	J/m 170	
ASTM D4226	-	-	مقاومت در برابر ضربه سقوط
-	-	J/cm 66.7	
-	-	J/cm 267	
حرارتی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 161.96	C° 72.2	دمای تغییر شکل تحت بار
ASTM D696	-	6.5E-5 cm/cm/°C	CLTE
الکتریکی و اشتعال پذیری			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D635	-	HB	درجه اشتعال پذیری (Flame Rating)

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.