

## Aurora PVC AP1260 Series

PVC, Flexible	دسته بندی	,Aurora Plastics .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

یک پودر PVC با نرخ بالا و براقیت متوسط، ترکیب اکستروژن برای کاربردهای خارجی/داخلی.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	درخشش متوسط	-	-
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	to 1.48 g/cm <sup>3</sup> 1.44	-	ASTM D792
سختی دورومتر	to 82 76	-	ASTM D2240

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 379999.56	MPa 2620	مدول کششی
ASTM D638	psi 6396.18	MPa 44.1	استحکام کششی
ASTM D790	psi 384350.7	MPa 2650	مدول خمشی
ASTM D790	psi 11501.51	MPa 79.3	استحکام خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 4.5	J/m 240	مقاومت به ضربه Izod شکافدار
ASTM D4226	-	-	مقاومت در برابر ضربه سقوط
-	-	J/cm 71.2	
-	-	J/cm 267	

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 163.04	C° 72.8	دمای تغییر شکل تحت بار
ASTM D696	-	6.5E-5 cm/cm/°C	CLTE

الکتریکی و اشتعال پذیری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D635	-	HB	درجه اشتعال پذیری (Flame Rating)

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

**آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com

**ایمیل:**

www.polymersdata.com

**وبسایت:**

+86-134-2475-5533

**همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.