

Aurora PVC AP2116 Series

PVC, Flexible	دسته بندی	,Aurora Plastics .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

پودر PVC با سرعت بالا و مقاومت ضربه بالا، گرید اکستروژن، برای کاربردهای داخلی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت ضربه بالا	-	-
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	to 1.59 g/cm ³ 1.55	-	ASTM D792
سختی دورومتر	to 83 77	-	ASTM D2240

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 369846.9	MPa 2550	مدول کششی
ASTM D638	psi 6106.1	MPa 42.1	استحکام کششی
ASTM D790	psi 349541.58	MPa 2410	مدول خمشی
ASTM D790	psi 11501.51	MPa 79.3	استحکام خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 4.31	J/m 230	مقاومت به ضربه Izod شکافدار
ASTM D4226	-	-	مقاومت در برابر ضربه سقوط
-	-	J/cm 66.7	
-	-	J/cm 178	

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 161.96	C° 72.2	دمای تغییر شکل تحت بار
ASTM D696	-	6.5E-5 cm/cm/°C	CLTE

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.