

Aurora PVC AP2143 Series

PVC, Flexible	دسته بندی	,Aurora Plastics .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

پودر PVC با سرعت بالا، براقیت متوسط، ترکیب اکستروژن برای کاربردهای داخلی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	درخشش متوسط	-	-
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	to 1.46 g/cm ³ 1.42	-	ASTM D792
سختی دورومتر	to 81 76	-	ASTM D2240

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 379999.56	MPa 2620	مدول کششی
ASTM D638	psi 6294.65	MPa 43.4	استحکام کششی
ASTM D790	psi 384350.7	MPa 2650	مدول خمشی
ASTM D790	psi 11603.04	MPa 80.0	استحکام خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 4.12	J/m 220	مقاومت به ضربه Izod شکافدار
ASTM D4226	-	-	مقاومت در برابر ضربه سقوط
-	-	J/cm 66.7	
-	-	J/cm 267	

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 163.04	C° 72.8	دمای تغییر شکل تحت بار
ASTM D696	-	6.5E-5 cm/cm/°C	CLTE

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.