

Aurora PVC AP2204 Series

PVC, Flexible	دسته بندی	,Aurora Plastics .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

پودر PVC با مقاومت ضربه بالا، گرید اکستروژن، برای کاربردهای زیرلایه در پروفیل های هم اکستروژن شده.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت ضربه بالا	-	-
کاربردها	پروفایل‌ها	-	-
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	هم‌اکستروژن اکستروژن	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	to 1.41 g/cm ³ 1.37	-	ASTM D792

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2240	-	to 83 77	سختی دورومتر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 369846.9	MPa 2550	مدول کششی
ASTM D638	psi 6106.1	MPa 42.1	استحکام کششی
ASTM D790	psi 349541.58	MPa 2410	مدول خمشی
ASTM D790	psi 11501.51	MPa 79.3	استحکام خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 5.24	J/m 280	مقاومت به ضربه Izod شکافدار
ASTM D4226	-	-	مقاومت در برابر ضربه سقوط
-	-	J/cm 80.1	
-	-	J/cm 178	

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 159.98	C° 71.1	دمای تغییر شکل تحت بار
ASTM D696	-	6.3E-5 cm/cm/°C	CLTE

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.