

Aurora PVC AP2257 Series

PVC, Flexible	دسته بندی	,Aurora Plastics .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

پودر PVC با سرعت بالا و مقاومت ضربه بالا، ترکیب اکستروژن، برای کاربردهای داخلی و همچنین زیرلایه ها.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت ضربه بالا	-	-
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	to 1.48 g/cm ³ 1.44	-	ASTM D792
سختی دورومتر	to 83 77	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2480	psi 359694.24	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 42.1	psi 6106.1	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2960	psi 429312.48	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 79.3	psi 11501.51	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 100	-	ASTM D256
	J/m 270	ft·lb/in 1.87	-
	-	ft·lb/in 5.06	-
مقاومت در برابر ضربه سقوط	J/cm 66.7	-	ASTM D4226
	J/cm 178	-	-
	-	-	-

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 71.7	F° 161.06	ASTM D648
CLTE	6.5E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

الکتریکی و اشتعال پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال پذیری (Flame Rating)	HB	-	ASTM D635

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت شیمیایی	-	-	-
	%	-	ASTM D790
	%	-	ASTM D1784
	%	-	ASTM D1784

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.