

Aurora PVC AP2261

PVC, Flexible	دسته بندی	,Aurora Plastics .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

پودر PVC با سرعت بالا و مقاومت ضربه بالا، ترکیب اکستروژن، برای کاربرد داخلی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
UL Yellow Card	E247467-314360	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت ضربه بالا	-	-
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
وزن مخصوص	to 1.42 g/cm ³ 1.38	-	ASTM D792

طبقه‌بندی سلولی PVC

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
	1-31032-23-0000	-	ASTM D4216
	14354	-	ASTM D1784
	کلاس 2	-	ASTM D3679
سختی دورومتر	to 83 77	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مدول کششی	MPa 2550	psi 369846.9	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 42.1	psi 6106.1	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2410	psi 349541.58	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 79.3	psi 11501.51	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 280	ft·lb/in 5.24	ASTM D256
مقاومت در برابر ضربه سقوط	J/cm 80.1	-	ASTM D4226
	J/cm 178	-	-
		-	-

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 71.1	F° 159.98	ASTM D648
CLTE	6.3E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

الکتریکی و اشتعال پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
درجه اشتعال پذیری (Flame Rating)			-
	HB	-	ASTM D635
	V-0	-	UL 94

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.