

## Aurora PVC AP2282 Series

PVC, Flexible	دسته بندی	,Aurora Plastics .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

یک پودر PVC با نرخ بالا و ضربه پذیری بالا، ترکیب اکستروژن، برای کاربردهای داخلی و همچنین زیرلایه ها.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	مقاومت ضربه بالا	-	-
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	to 1.49 g/cm <sup>3</sup> 1.45	-	ASTM D792
سختی دورومتر	to 83 77	-	ASTM D2240

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 359694.24	MPa 2480	مدول کششی
ASTM D638	psi 6106.1	MPa 42.1	استحکام کششی
ASTM D790	psi 429312.48	MPa 2960	مدول خمشی
ASTM D790	psi 11501.51	MPa 79.3	استحکام خمشی
ASTM D256	-	-	مقاومت به ضربه Izod شکافدار
-	ft·lb/in 1.87	J/m 100	
-	ft·lb/in 5.06	J/m 270	
ASTM D4226	-	-	مقاومت در برابر ضربه سقوط
-	-	J/cm 66.7	
-	-	J/cm 178	
حرارتی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 161.06	C° 71.7	دمای تغییر شکل تحت بار
ASTM D696	-	6.5E-5 cm/cm/°C	CLTE
الکتریکی و اشتعال پذیری			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D635	-	HB	درجه اشتعال پذیری (Flame Rating)

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.