

Aurora PVC AP3040 Series

PVC, Flexible	دسته بندی	,Aurora Plastics .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

یک ترکیب پودر PVC سخت برای اکستروژن فوم با چگالی متوسط.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل فوم‌سازی چگالی متوسط	-	-
کاربردها	پارچه‌ها	-	-
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فوم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.748 to 0.848 g/cm ³	-	ASTM D792
جذب آب	0.80 %	-	ASTM D570

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
مدول کششی	MPa 1100	psi 159541.8	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 17.9	psi 2596.18	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1280	psi 185648.64	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 37.9	psi 5496.94	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 21	ft·lb/in 0.3933	ASTM D256
مقاومت در برابر ضربه سقوط	J/cm 8.01	-	ASTM D4226

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 65.6	F° 150.08	ASTM D648
CLTE	5.4E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

الکتریکی و اشتعال پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
درجه اشتعال پذیری (Flame Rating)	HB	-	ASTM D635

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.