

Aurora PVC AP4000 Series AAMA

PVC, Flexible	دسته بندی	,Aurora Plastics .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

یک گرانول PVC با نرخ بالا و براقیت متوسط، ترکیب اکستروژن برای کاربردهای داخلی/خارجی. نتایج آزمون معمولی برای ASTM D-4216. این یک فرمولاسیون PVC سخت مطابق با الزامات AAMA 303-05 است. آزمایش بر روی قطعات واقعی پنجره با ضخامت دیواره 0.100 اینچ انجام شد. این ماده با کلاس سلولی 1-13-40131** که در ASTM D-4726 الزامی است، مطابقت دارد. آزمایش توسط آزمایشگاه دالاس، مارس 2007 انجام شد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	درخشش متوسط	-	-
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.44 to 1.48 g/cm ³	-	ASTM D792

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
طبقه‌بندی سلولی PVC	1-42342-12	-	ASTM D4216
سختی دورومتر	to 82 76	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2560	psi 371297.28	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 43.2	psi 6265.64	ASTM D638
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 800	ft·lb/in 14.98	ASTM D256
مقاومت در برابر ضربه سقوط	J/cm	-	ASTM D4226
	J/cm	-	-
	J/cm	-	-

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 66.1	F° 150.98	ASTM D648
CLTE	5.8E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
سرعت سوختن	-	-	ASTM D635
	0.00	-	-
	0.00	-	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.