

Axiall PVC 1131-57D

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ترکیب روکش تثبیت شده بدون سرب با درجه 105 درجه سانتیگراد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
کاربردها	پوشش کابل	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.40	-	ASTM D792
سختی دورومتر	87	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 17.2	psi 2494.65	ASTM D638
	MPa 10.3	psi 1493.89	-
	-	-	-

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	-	% 330	ازدیاد طول کششی

پیرشدگی (کهولت)			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
UL 1581	-	% 86	حفظ ازدیاد طول کششی

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D746	F° 4.0-	C° 20.0-	دمای تردی

الکتریکی و اشتعال پذیری			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2863	-	% 23	شاخص اکسیژن

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 370.4	C° 188	دمای مذاب

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.