

Axiall PVC 13821

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

یک ترکیب عایق TW تثبیت شده بدون سرب، مقاوم در برابر نور خورشید که برای کاربردهای کلاس 43 با دمای 75 درجه سانتیگراد یا کاربردهای روکش در فضای باز توصیه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف پذیری خوب مقاومت خوب در برابر UV مقاوم در برابر نور خورشید (720 ساعت)	-	-
کاربردها	پوشش سیم انعطاف پذیر عایق کاربردهای فضای باز	-	-
انواع سیم	TW	-	-
رتبه بندی‌های استاندارد	UL کلاس 43 UL نوع TW	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D792	-	to 1.43 g/cm ³ 1.39	وزن مخصوص
ASTM D2240	-	to 85 79	سختی دورومتر

مکانیکی

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	-	-	استحکام کششی
-	psi 2306.1	MPa 15.9	
-	psi 1274.88	MPa 8.79	
ASTM D638	-	% 350	ازدیاد طول کششی

حرارتی

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D746	F° 18.4-	C° 28.0-	دمای تردی
-	F° 350.6	C° 177	دمای ذوب

الکتریکی و اشتعال پذیری

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D257	-	6.0E+14 ohms·cm	مقاومت ویژه حجمی
ASTM D2863	-	% 26	شاخص اکسیژن

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.