

Axiall PVC 18770

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ترکیب پوشش شفاف 105C، مناسب برای دیواره 1/32 اینچ و بزرگتر. خواص مهاجرت عالی را نشان می دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	عمومی (هدف) کم تا هیچ مهاجرت	-	-
کاربردها	پوشش کابل عمومی (هدف)	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.22 g/cm ³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	77	-	ASTM D2240

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	-	-	استحکام کششی
-	psi 2552.67	MPa 17.6	
-	psi 1250.23	MPa 8.62	
ASTM D638	-	% 400	ازدیاد طول کششی
پیرشدگی (کهولت)			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
UL 1581	-	% 80	حفظ ازدیاد طول کششی
حرارتی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D746	F° 18.4-	C° 28.0-	دمای تندی
اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 365.0 - 354.2	to 185 °C 179	دمای مذاب

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.