

Axiall PVC 19902

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ترکیب عایق بدون سرب تأیید شده UL برای کاربردهای TW. مناسب برای ساخت و سازهای 105C با حداقل ضخامت دیواره 1/32". مناسب برای کاربردهای مقاوم در برابر نور خورشید به مدت 720 ساعت.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	محتوای پایین (تا هیچ) سرب	-	-
کاربردها	قطعات دیواره نازک	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	UL رتبه روغن UL نوع TW	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	to 1.36 g/cm ³ 1.32	-	ASTM D792
سختی دورومتر	to 93 87	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	-	-	ASTM D638
	MPa 19.3	psi 2799.23	-
	MPa 13.3	psi 1929.01	-
ازدیاد طول کششی	% 360	-	ASTM D638
پیرشدگی (کهولت)			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	% 24-	-	UL 1581
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای تردی	C° 27.0-	F° 16.6-	ASTM D746
الکتریکی و اشتعال پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
شاخص اکسیژن	% 27	-	ASTM D2863
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای استوک (ماده)	C° 185	F° 365.0	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.