

Axiall PVC 2651

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Axiall PVC 2651 یک ماده پلی وینیل کلراید سخت است. این ماده در آمریکای شمالی موجود است. ویژگی اصلی Axiall PVC 2651: دارای رتبه آتش.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E53006-243300	-	-
	E53006-243301	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.35	-	ASTM D792
جمع شدگی قالب (Shrinkage)	% to 0.40 0.30	-	ASTM D955
نسبت جریان	190	-	-
سختی Rockwell	85	-	ASTM D785

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2740	psi 397404.12	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 43.4	psi 6294.65	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2550	psi 369846.9	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 73.2	psi 10616.78	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 80	ft·lb/in 1.5	ASTM D256
	J/m 530	ft·lb/in 9.93	-
	J 22.0	-	Internal Method
ضربه Gardner	J/cm 129	-	ASTM D4226
مقاومت در برابر ضربه سقوط			

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 73.7	F° 164.66	ASTM D648
	C° 70.7	F° 159.26	-
	C° 95.0	F° 203.0	UL 746
RTI Elec	C° 80.0	F° 176.0	UL 746
RTI Imp	C° 95.0	F° 203.0	UL 746
RTI Str			

الکتریکی و اشتعال پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال پذیری (Flame Rating)	V-0 5VA	-	UL 94
شاخص اکسیژن	% 36	-	ASTM D2863

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.