

Axiall PVC 3020

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Georgia Gulf 3020 یک پایه برای استفاده از آرد چوب تا 40 درصد است. - استحکام و چقرمگی ضربه - مقاوم در برابر شعله - مقاومت شیمیایی - پایداری ابعادی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب مقاومت در برابر ضربه، خوب مقاومت شیمیایی خوب سختی خوب مقاومت در برابر شعله	- - - - -	- - - - -
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.35	-	ASTM D792
طبقه بندی سلولی PVC	1-400-20-23	-	ASTM D4216
سختی Rockwell	99	-	ASTM D785

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
سختی دورومتر	73	-	ASTM D2240
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
مدول کششی	MPa 1970	psi 285724.86	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 39.6	psi 5743.5	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2170	psi 314732.46	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 66.0	psi 9572.51	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 1100	ft·lb/in 20.6	ASTM D256
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 66.7	F° 152.06	ASTM D648
CLTE	7.7E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696
عملکرد الکتریکی و اشتعال پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
درجه اشتعال پذیری	V-0	-	UL 94
اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	C°	-	-
دمای مذاب	C°	-	-
دمای دای (قالب خروجی)	C°	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.