

Axiall PVC 3240

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلتر

توضیحات محصول

Georgia Gulf 3240 یک ترکیب پودری سخت با هدف خاص PVC است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	<ul style="list-style-type: none"> ماده مقاوم در برابر شعله مقاومت شیمیایی خوب مقاومت خوب در برابر ضربه سختی خوب مقاومت خوب در برابر آب و هوا درخشش بالا 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - -
کاربردها	<ul style="list-style-type: none"> اتصالات پروفایل‌ها 	<ul style="list-style-type: none"> - - 	<ul style="list-style-type: none"> - -
اشکال	<ul style="list-style-type: none"> پودر 	<ul style="list-style-type: none"> - 	<ul style="list-style-type: none"> -
روش فرآیند	<ul style="list-style-type: none"> اکستروژن قالب‌گیری تزریقی ترموفرمینگ 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - -

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.47	-	ASTM D792
طبقه‌بندی سلولی PVC	14344	-	ASTM D1784
سختی Rockwell	112	-	ASTM D785
سختی دورومتر	83	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2620	psi 379999.56	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 44.8	psi 6497.7	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2760	psi 400304.88	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 83.4	psi 12096.17	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 800	ft·lb/in 14.98	ASTM D256
استحکام ضربه کششی	kJ/m ² 126	ft·lb/in ² 59.95	ASTM D1822

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 72.2	F° 161.96	ASTM D648
CLTE	7.2E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94
اشتعال‌پذیری	SE	-	ASTM D635

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.