

Axiall PVC 3650

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Georgia Gulf 3650 یک ترکیب PVC سخت با هدف خاص است که برای کاربردهایی که نیاز به مقاومت در برابر آب و هوا، براقیت، استحکام ضربه و چقرمگی، مقاومت در برابر شعله، مقاومت شیمیایی، قابلیت ترموفرمینگ، قابلیت اکستروژن شدن در پروفیل و ورق و قابلیت قالب گیری در اتصالات و درپوش ها دارند، طراحی شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
UL Yellow Card	E53006-243305	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر ضربه، خوب مقاومت شیمیایی خوب مقاومت خوب در برابر آب و هوا سختی خوب مقاومت در برابر شعله	-	-
کاربردها	لوازم جانبی	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب گیری اکستروژن ورق ترموفرمینگ	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	قالب‌گیری اکستروژن پروفایل قالب‌گیری تزریقی	- -	
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.47	-	ASTM D792
طبقه‌بندی سلولی PVC	1-443-43-23	-	ASTM D4216
سختی Rockwell	112	-	ASTM D785
سختی دورومتر	83	-	ASTM D2240
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2620	psi 379999.56	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 44.8	psi 6497.7	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2210	psi 320533.98	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 68.9	psi 9993.12	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 800	ft·lb/in 14.98	ASTM D256
استحکام ضربه کششی	kJ/m ² 126	ft·lb/in ² 59.95	ASTM D1822
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 66.7	F° 152.06	ASTM D648
CLTE	7.2E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

سایر	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-	-	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.