

## Axiall PVC 4750

|                      |           |                    |            |
|----------------------|-----------|--------------------|------------|
| PVC, Flexible        | دسته بندی | Axiall Corporation | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت     | -                  | فیلر       |

### توضیحات محصول

ترکیب قالب گیری و اکستروژن با کاربرد عمومی که برای کفپوش های خودرو مناسب است.

### مشخصات فنی

| اطلاعات عمومی |                              |               |            |
|---------------|------------------------------|---------------|------------|
| ویژگی         | سیستم متریک                  | سیستم ایمریال | روش تست    |
| کاربردها      | کاربردهای خودرویی            | -             | -          |
| روش فرآیند    | اکستروژن<br>قالب گیری تزریقی | -<br>-        | -<br>-     |
| فیزیکی        |                              |               |            |
| ویژگی         | سیستم متریک                  | سیستم ایمریال | روش تست    |
| وزن مخصوص     | 1.40 g/cm <sup>3</sup>       | -             | ASTM D792  |
| سختی دورومتر  | 75                           | -             | ASTM D2240 |

| مکانیکی   |                |             |                 |
|-----------|----------------|-------------|-----------------|
| روش تست   | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی           |
| ASTM D638 | -              | -           | استحکام کششی    |
| -         | psi 1350.3     | MPa 9.31    |                 |
| -         | psi 700.53     | MPa 4.83    |                 |
| ASTM D638 | -              | % 350       | ازدیاد طول کششی |

| اطلاعات فرآیند |                |             |                   |
|----------------|----------------|-------------|-------------------|
| روش تست        | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی             |
| -              | F° 300.2       | C° 149      | دمای فرآیند (ذوب) |
| -              | F° 300.2       | C° 149      | دمای مذاب         |

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.