

# Axiall PVC 47551

|                      |           |                    |            |
|----------------------|-----------|--------------------|------------|
| PVC, Flexible        | دسته بندی | Axiall Corporation | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت     | -                  | فیلر       |

## توضیحات محصول

ترکیب قالب گیری تزریقی طراحی شده برای کاربردهای کپسوله سازی خودرو.

## مشخصات فنی

| اطلاعات عمومی |                   |                |         |
|---------------|-------------------|----------------|---------|
| ویژگی         | سیستم متریک       | سیستم ایمپریال | روش تست |
| کاربردها      | کاربردهای خودرویی | -              | -       |
| روش فرآیند    | قالب گیری تزریقی  | -              | -       |

## فیزیکی

| ویژگی        | سیستم متریک            | سیستم ایمپریال | روش تست    |
|--------------|------------------------|----------------|------------|
| وزن مخصوص    | g/cm <sup>3</sup> 1.27 | -              | ASTM D792  |
| سختی دورومتر | 81 74                  | -              | ASTM D2240 |

## مکانیکی

| ویژگی        | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست   |
|--------------|-------------|----------------|-----------|
| استحکام کششی | MPa 14.5    | psi 2103.05    | ASTM D638 |

| مکانیکی   |                |             |                 |
|-----------|----------------|-------------|-----------------|
| روش تست   | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی           |
| ASTM D638 | -              | % 330       | ازدیاد طول کششی |

| اطلاعات فرآیند |                |             |                   |
|----------------|----------------|-------------|-------------------|
| روش تست        | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی             |
| -              | F° 300.2       | C° 149      | دمای فرآیند (دوب) |

|   |   |
|---|---|
| <b>شرکت واردات و صادرات<br/>سوشنگ شانگهای</b>   | <b>&amp; Shanghai Susheng Import<br/>.Export Co., Ltd</b> |
| <hr/>   |   |
| Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian<br>District, Shanghai 201400, P.R.China | <b>آدرس:</b>  |
| sales@su-jiao.com   | <b>مسئول تماس:</b> آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)             |
| www.polymersdata.com  | <b>ایمیل:</b>   |
| +86-134-2475-5533   | <b>وبسایت:</b>  |
|   | <b>همراه:</b>   |

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.