

Axiall PVC 5055

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Georgia Gulf 5055 یک ترکیب PVC سخت با هدف خاص است که برای کاربردهایی که نیاز به ویژگی‌های زیر دارند طراحی شده است: استحکام، رتبه UL، سهولت پردازش، دوام، مقاومت شیمیایی، لیست استاندارد NSF 51 (رنگ‌های انتخابی).

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E53006-243309	-	-
ویژگی‌ها	مقاوم مقاومت شیمیایی خوب قابلیت پردازش خوب سختی خوب	-	-
کاربردها	میلان فضای باز پروفایل‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	NSF 51	-	-
شکل ظاهری	بژ روشن سفید	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن اکستروژن پروفایل	- -	- -
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
وزن مخصوص			ASTM D792
	g/cm ³ 1.42	-	-
	g/cm ³ 1.47	-	-
طبقه بندی سلولی PVC	14422433	-	ASTM D4216
سختی Rockwell	116	-	ASTM D785
سختی دورومتر	81	-	ASTM D2240
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2970	psi 430762.86	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 41.4	psi 6004.57	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2790	psi 404656.02	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 75.8	psi 10993.88	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار			ASTM D256
	J/m 1200	ft·lb/in 22.48	-
	J/m 910	ft·lb/in 17.04	-
استحکام ضربه کششی	kJ/m ² 158	ft·lb/in ² 75.18	ASTM D1822
مقاومت در برابر ضربه سقوط	J/cm 147	-	ASTM D4226

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 71.0	F° 159.8	ASTM D648
CLTE	6.5E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

الکتریکی و اشتعال پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C° 182	F° 359.6	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای		& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China	آدرس:	آقای Zhao Yong (زائو یونگ)	مسئول تماس:
sales@su-jiao.com	ایمیل:		
www.polymersdata.com	وبسایت:		
+86-134-2475-5533	همراه:		

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.