

Axiall PVC 6300

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------|------------|
| PVC, Flexible | دسته بندی | Axiall Corporation | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

Georgia Gulf 6300 یک ترکیب قالب‌گیری تزریقی وینیل سخت نوع A، درجه 1 است که برای اتصالات و قطعات با پیکربندی مشابه طراحی شده است که در آن حداکثر استحکام کششی و/یا مقاومت شیمیایی مورد نیاز است. این ماده دارای تأیید کامل NSF است و برای تمام انواع سیستم‌های توزیع آب، از جمله اتصالات فشار مناسب است.

مشخصات فنی

| اطلاعات عمومی | | | |
|-------------------------|--------------------|---------------|---------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمریال | روش تست |
| ویژگی‌ها | مقاومت شیمیایی خوب | - | - |
| کاربردها | لوازم جانبی | - | - |
| رتبه‌بندی‌های استاندارد | NSF بدون رتبه | - | - |
| شماره پرونده UL | E53006 | - | - |
| اشکال | ذره | - | - |
| روش فرآیند | قالب‌گیری تزریقی | - | - |

| فیزیکی | | | |
|---------------------|------------------------|----------------|------------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| وزن مخصوص | g/cm ³ 1.40 | - | ASTM D792 |
| طبقه بندی سلولی PVC | B-12454 | - | ASTM D1784 |
| سختی دورومتر | 83 | - | ASTM D2240 |

| خواص مکانیکی | | | |
|-----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| مدول کششی | MPa 3170 | psi 459770.46 | ASTM D638 |
| استحکام کششی | MPa 49.3 | psi 7150.37 | ASTM D638 |
| مدول خمشی | MPa 2820 | psi 409007.16 | ASTM D790 |
| استحکام خمشی | MPa 84.8 | psi 12299.22 | ASTM D790 |
| مقاومت به ضربه Izod شکافدار | | | ASTM D256 |
| | J/m 43 | ft·lb/in 0.8054 | ASTM D256 |
| | J/m 59 | ft·lb/in 1.11 | ASTM D256 |

| حرارتی | | | |
|------------------------|-------------|----------------|-----------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| دمای تغییر شکل تحت بار | | | ASTM D648 |
| | C° 74.0 | F° 165.2 | ASTM D648 |
| | C° 70.0 | F° 158.0 | ASTM D648 |

| عملکرد الکتریکی و اشتعال پذیری | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------|------------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| شاخص اکسیژن | % 38 | - | ASTM D2863 |

| سایر | ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|--------|-------|-------------|----------------|---------|
| نامشخص | - | - | - | - |

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.