

Axiall PVC 7045

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Georgia Gulf 7045 یک ترکیب اکستروژن پروفیل PVC سخت با کاربرد خاص است که برای کاربردهایی طراحی شده است که به خواص زیر نیاز دارند: استحکام ضربه و چقرمگی، پایداری ابعادی، مقاومت در برابر شعله، مقاومت شیمیایی، قابلیت رنگ آمیزی، دوام

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	- پایداری ابعادی خوب مقاومت در برابر ضربه، خوب رنگ آمیزی خوب مقاومت شیمیایی خوب دوام سختی خوب مقاومت در برابر شعله	-	-
کاربردها	- میلمان	-	-
رتبه بندی‌های استاندارد	- NSF 51	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری اکستروژن پروفایل	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.33	-	ASTM D792
طبقه‌بندی سلولی PVC	14423333	-	ASTM D4216
سختی Rockwell	108	-	ASTM D785
سختی دورومتر	79	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2760	psi 400304.88	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 44.8	psi 6497.7	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2760	psi 400304.88	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 86.2	psi 12502.28	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 1100	ft·lb/in 20.6	ASTM D256
استحکام ضربه کششی	kJ/m ² 158	ft·lb/in ² 75.18	ASTM D1822

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 72.2	F° 161.96	ASTM D648
			ASTM D696

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
CLTE	7.2E-5 cm/cm/°C	-	

عملکرد الکتریکی و اشتعال پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال پذیری	V-0	-	UL 94

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-	-	-

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (دوب)	C° 182	F° 359.6	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای		& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China		آدرس:	
sales@su-jiao.com		ایمیل:	
www.polymersdata.com		وبسایت:	
+86-134-2475-5533		همراه:	
		مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)	

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.