

Axiall PVC 7048A

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Georgia Gulf 7048A یک ترکیب اکستروژن پروفیل PVC سخت با کاربرد عمومی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E53006-243326	-	-
ویژگی‌ها	<ul style="list-style-type: none"> ماده مقاوم در برابر شعله مقاومت شیمیایی خوب پایداری رنگ خوب قابلیت رنگ آمیزی خوب پایداری ابعادی خوب مقاومت خوب در برابر ضربه سختی خوب مقاومت خوب در برابر UV 	-	-
کاربردها	پروفایل‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	NSF 51 NSF 61	-	-
روش فرآیند	اکستروژن پروفایل	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.38	-	ASTM D792
طبقه‌بندی سلولی PVC	14423433	-	ASTM D4216
سختی Rockwell	112	-	ASTM D785
سختی دورومتر	80	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2860	psi 414808.68	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 42.7	psi 6193.12	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2620	psi 379999.56	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 77.2	psi 11196.93	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 960	ft·lb/in 17.98	ASTM D256
استحکام ضربه کششی	kJ/m ² 151	ft·lb/in ² 71.85	ASTM D1822

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 72.2	F° 161.96	ASTM D648
CLTE	6.7E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.