

# Axiall PVC 7055 White

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

Georgia Gulf 7055 White یک ترکیب اکستروژن PVC سخت با هدف خاص است که برای کاربردهای پنجره و در طراحی شده است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم مقاومت شیمیایی خوب قابلیت پردازش خوب سختی خوب مقاومت خوب در برابر آب و هوا	- - - - -	- - - - -
شکل ظاهری	سفید	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 1.43	-	ASTM D792
طبقه‌بندی سلولی PVC	1-43353-22	-	ASTM D4216

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Rockwell	106	-	ASTM D785
سختی دورومتر	80	-	ASTM D2240

  

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2730	psi 395953.74	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 49.6	psi 7193.88	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2730	psi 395953.74	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 75.8	psi 10993.88	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 780	ft·lb/in 14.61	ASTM D256A
استحکام ضربه کششی	kJ/m <sup>2</sup> 168	ft·lb/in <sup>2</sup> 79.93	ASTM D1822
مقاومت در برابر ضربه سقوط	J/cm	-	ASTM D4226
	J/cm	-	-
	J/cm	-	-

  

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 66.8	F° 152.24	ASTM D648
CLTE	4.9E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

**آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com

**ایمیل:**

www.polymersdata.com

**وبسایت:**

+86-134-2475-5533

**همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.