

# Axiall PVC 7055

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

Georgia Gulf 7055 یک ترکیب اکستروژن PVC سخت با هدف خاص است که برای کاربردهایی که نیاز به مقاومت در برابر آب و هوا، دوام، مقاومت شیمیایی، استحکام، درجه UL و سهولت پردازش دارد، طراحی شده است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم مقاومت شیمیایی خوب قابلیت پردازش خوب سختی خوب مقاومت خوب در برابر آب و هوا	- - - - -	- - - - -
کاربردها	میلان فضای باز پروفایل‌ها	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	UL 94	-	-
شکل ظاهری	رنگ‌های موجود بژ روشن سفید	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 1.43	-	ASTM D792
طبقه بندی سلولی PVC	1-443-32-33	-	ASTM D4216
سختی Rockwell	106	-	ASTM D785
سختی دورومتر	80	-	ASTM D2240
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2580	psi 374198.04	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 41.4	psi 6004.57	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2730	psi 395953.74	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 75.8	psi 10993.88	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف دار	J/m 1100	ft·lb/in 20.6	ASTM D256
	J/m 850	ft·lb/in 15.92	-
	-	-	-
استحکام ضربه کششی	kJ/m <sup>2</sup> 168	ft·lb/in <sup>2</sup> 79.93	ASTM D1822
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 71.0	F° 159.8	ASTM D648
CLTE	6.5E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

## الکتریکی و اشتعال پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94

## اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C° 182	F° 359.6	-

### شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.