

Axiall PVC 7140

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

7140 یک ترکیب PVC سخت با هدف خاص است که برای کاربردهایی که نیاز به ویژگی‌های زیر دارد طراحی شده است: مقاومت در برابر آب و هوا، درخشش، استحکام ضربه و استحکام، مقاوم در برابر شعله، قابلیت اکستروژن برای پروفیل‌ها و قابلیت قالب‌گیری برای اتصالات. دارای تأیید UL و NSF است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ای‌مپریال	روش تست
UL Yellow Card	E53006-243328	-	-
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله مقاومت خوب در برابر ضربه سختی خوب مقاومت خوب در برابر آب و هوا درخشش متوسط	- - - - -	- - - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	NSF 50 NSF 61	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
	اکستروژن پروفایل ترموفرمینگ	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.47	-	ASTM D792
طبقه‌بندی سلولی PVC	15344	-	ASTM D1784
سختی Rockwell	112	-	ASTM D785
سختی دورومتر	83	-	ASTM D2240
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2620	psi 379999.56	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 44.8	psi 6497.7	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2760	psi 400304.88	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 83.4	psi 12096.17	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 800	ft·lb/in 14.98	ASTM D256
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 72.2	F° 161.96	ASTM D648
CLTE	7.2E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

الکتریکی و اشتعال پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
درجه اشتعال پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
قابلیت جوی (Weatherability)	F1	-	UL 746C

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.