

Axiall PVC 7407

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------|------------|
| PVC, Flexible | دسته بندی | Axiall Corporation | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

Georgia Gulf 7407 یک ترکیب PVC سخت است که برای کاربردهای فضای باز طراحی شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|----------|--------------------|----------------|---------|
| کاربردها | کاربردهای فضای باز | - | - |

فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|--------------|------------------------|----------------|------------|
| وزن مخصوص | 1.50 g/cm ³ | - | ASTM D792 |
| سختی دورومتر | 76 | - | ASTM D2240 |

مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|--------------|-------------|----------------|-----------|
| مدول کششی | MPa 3090 | psi 448167.42 | ASTM D638 |
| استحکام کششی | MPa 40.7 | psi 5903.05 | ASTM D638 |

| مکانیکی | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| مدول خمشی | MPa 2450 | psi 355343.1 | ASTM D790 |
| استحکام خمشی | MPa 77.9 | psi 11298.46 | ASTM D790 |
| مقاومت به ضربه Izod شکافدار | J/m 200 | ft·lb/in 3.75 | ASTM D256 |
| استحکام ضربه کششی | kJ/m ² 168 | ft·lb/in ² 79.93 | ASTM D1822 |

| حرارتی | | | |
|------------------------|-------------|----------------|-----------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| دمای تغییر شکل تحت بار | C° 69.0 | F° 156.2 | ASTM D648 |

| اطلاعات فرآیند | | | |
|-------------------|-------------|----------------|---------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| دمای فرآیند (دوب) | C° 182 | F° 359.6 | - |

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) مسئول تماس:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.