

## Axiall PVC 7450

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

Georgia Gulf 7450 یک ترکیب اکستروژن PVC سخت با کاربرد خاص است که برای کاربردهایی طراحی شده است که به چقرمگی عالی، ظاهر سطحی ساتن، قابلیت رنگ آمیزی، مقاومت شیمیایی، سهولت پردازش و تورم کم قالب نیاز دارند.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
UL Yellow Card	E53006-243330	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب قابلیت رنگ‌آمیزی خوب قابلیت پردازش خوب سختی خوب پف کردن پایین	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 1.38	-	ASTM D792
طبقه‌بندی سلولی PVC	1-442-32-23	-	ASTM D4216
سختی Rockwell	106	-	ASTM D785
سختی دورومتر	75	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مدول کششی	MPa 2450	psi 355343.1	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 42.7	psi 6193.12	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2480	psi 359694.24	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 81.4	psi 11806.09	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 960	ft·lb/in 17.98	ASTM D256
	J/m 430	ft·lb/in 8.05	-
	-	-	-
استحکام ضربه کششی	kJ/m <sup>2</sup> 168	ft·lb/in <sup>2</sup> 79.93	ASTM D1822
مقاومت در برابر ضربه سقوط	J/cm 133	-	ASTM D4226

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 68.0	F° 154.4	ASTM D648
CLTE	6.5E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

## الکتریکی و اشتعال پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94

## اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C° 182	F° 359.6	-

## شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.