

# Axiall PVC 7555 Natural

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

Georgia Gulf 7555 Natural یک ترکیب اکستروژن PVC سخت با کاربرد خاص است که برای کاربردهایی طراحی شده است که به چقرمگی، دوام، رتبه بندی UL، مقاومت شیمیایی و سهولت پردازش نیاز دارند.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم عمومی (هدف) مقاومت شیمیایی خوب قابلیت پردازش خوب سختی خوب	-	-
کاربردها	کاربردهای فضای باز	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	UL 94	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 1.42	-	ASTM D792
طبقه‌بندی سلولی PVC	1-424-33-00	-	ASTM D4216
سختی Rockwell	116	-	ASTM D785
سختی دورومتر	81	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2970	psi 430762.86	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 41.4	psi 6004.57	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2790	psi 404656.02	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 75.8	psi 10993.88	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 1200	ft·lb/in 22.48	ASTM D256
	J/m 910	ft·lb/in 17.04	-
استحکام ضربه کششی	kJ/m <sup>2</sup> 158	ft·lb/in <sup>2</sup> 75.18	ASTM D1822
مقاومت در برابر ضربه سقوط	J/cm 151	-	ASTM D4226

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 71.0	F° 159.8	ASTM D648
CLTE	6.5E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

## الکتریکی و اشتعال پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94

## اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C° 182	F° 359.6	-

### شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.