

Axiall PVC 7768

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------|------------|
| PVC, Flexible | دسته بندی | Axiall Corporation | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

Georgia Gulf 7768 یک ترکیب اکستروژن پروفیل PVC سخت با کاربرد عمومی است که برای کاربردهایی طراحی شده است که به استحکام ضربه و چقرمگی، مقاومت در برابر شعله، قابلیت رنگ آمیزی، گواهینامه توسط استانداردهای 51 و 61 NSF، پایداری ابعادی، مقاومت شیمیایی و پایداری رنگ در برابر اشعه ماوراء بنفش نیاز دارند.

مشخصات فنی

| اطلاعات عمومی | | | |
|----------------|--------------------------|----------------|---------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| UL Yellow Card | E53006-243334 | - | - |
| ویژگی‌ها | ماده مقاوم در برابر شعله | - | - |
| | مقاومت شیمیایی خوب | - | - |
| | قابلیت رنگ آمیزی خوب | - | - |
| | پایداری ابعادی خوب | - | - |
| | مقاومت خوب در برابر ضربه | - | - |
| | سختی خوب | - | - |
| | مقاومت خوب در برابر UV | - | - |
| اشکال | پلت‌ها | - | - |
| روش فرآیند | اکستروژن | - | - |

| فیزیکی | | | |
|---------------|------------------------|---------------|------------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمریال | روش تست |
| وزن مخصوص | g/cm ³ 1.39 | - | ASTM D792 |
| سختی Rockwell | 93 | - | ASTM D785 |
| سختی دورومتر | 80 | - | ASTM D2240 |

| مکانیکی | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمریال | روش تست |
| مدول کششی | MPa 3220 | psi 467022.36 | ASTM D638 |
| استحکام کششی | MPa 46.7 | psi 6773.27 | ASTM D638 |
| مدول خمشی | MPa 2490 | psi 361144.62 | ASTM D790 |
| استحکام خمشی | MPa 72.4 | psi 10500.75 | ASTM D790 |
| مقاومت به ضربه Izod شکافدار | J/m 1200 | ft·lb/in 22.48 | ASTM D256 |
| | J/m 880 | ft·lb/in 16.48 | - |
| | - | - | - |
| استحکام ضربه کششی | kJ/m ² 158 | ft·lb/in ² 75.18 | ASTM D1822 |

| حرارتی | | | |
|------------------------|-----------------|---------------|-----------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمریال | روش تست |
| دمای تغییر شکل تحت بار | C° 61.0 | F° 141.8 | ASTM D648 |
| | C° 70.0 | F° 158.0 | - |
| | - | - | - |
| CLTE | 6.5E-5 cm/cm/°C | - | ASTM D696 |

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.