

Axiall PVC 7801 White

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Axiall PVC 7801 White یک ماده پلی وینیل کلراید سخت است. در آمریکای شمالی برای اکستروژن در دسترس است. ویژگی اصلی Axiall PVC 7801 White: مقاوم در برابر ضربه.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E53006-243335	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت ضربه بالا	-	-
کاربردها	پروفایل‌ها	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.32	-	ASTM D792
طبقه‌بندی سلولی PVC	16223	-	ASTM D1784

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Rockwell	105	-	ASTM D785
سختی دورومتر	78	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2000	psi 290076.0	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 36.7	psi 5322.89	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1960	psi 284274.48	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 60.1	psi 8716.78	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار			ASTM D256
	J/m 200	ft·lb/in 3.75	-
	J/m 140	ft·lb/in 2.62	-
	J/m 350	ft·lb/in 6.56	-
	J/m 210	ft·lb/in 3.93	-
	J/m 750	ft·lb/in 14.05	-
	J/m 480	ft·lb/in 8.99	-
	J/m 1200	ft·lb/in 22.48	-
	J/m 720	ft·lb/in 13.49	-
	J/m 1300	ft·lb/in 24.35	-
	J/m 1100	ft·lb/in 20.6	-

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 66.3	F° 151.34	ASTM D648
CLTE	7.2E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

اطلاعات فرآیند

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 384.8 - 375.8	to 196 °C 191	دمای مذاب

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.