

Axiall PVC 7803

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Axiall PVC 7803 یک ماده پلی وینیل کلراید سخت است. در آمریکای شمالی برای اکستروژن در دسترس است. ویژگی اصلی Axiall PVC 7803: مقاوم در برابر ضربه.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E53006-243336	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت ضربه بالا	-	-
کاربردها	پروفایل‌ها	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.32	-	ASTM D792
طبقه‌بندی سلولی PVC	16223	-	ASTM D1784

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D785	-	105	سختی Rockwell
ASTM D2240	-	78	سختی دورومتر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 290076.0	MPa 2000	مدول کششی
ASTM D638	psi 5322.89	MPa 36.7	استحکام کششی
ASTM D790	psi 284274.48	MPa 1960	مدول خمشی
ASTM D790	psi 8716.78	MPa 60.1	استحکام خمشی
ASTM D256	-		مقاومت به ضربه Izod شکافدار
-	ft·lb/in 3.75	J/m 200	
-	ft·lb/in 2.62	J/m 140	
-	ft·lb/in 6.56	J/m 350	
-	ft·lb/in 3.93	J/m 210	
-	ft·lb/in 14.05	J/m 750	
-	ft·lb/in 8.99	J/m 480	
-	ft·lb/in 22.48	J/m 1200	
-	ft·lb/in 13.49	J/m 720	
-	ft·lb/in 24.35	J/m 1300	
-	ft·lb/in 20.6	J/m 1100	

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 151.34	C° 66.3	دمای تغییر شکل تحت بار
ASTM D696	-	7.2E-5 cm/cm/°C	CLTE

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای مذاب	to 196 °C 191	F° 384.8 - 375.8	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.