

Axiall PVC 7840

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------|------------|
| PVC, Flexible | دسته بندی | Axiall Corporation | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

ترکیب قالب گیری و اکستروژن عمومی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|------------|------------------------------|----------------|---------|
| ویژگی‌ها | عمومی (هدف) | - | - |
| کاربردها | عمومی (هدف) | - | - |
| روش فرآیند | اکستروژن قالب گیری تزریقی | - | - |

فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|--------------|--------------------------------|----------------|------------|
| وزن مخصوص | to 1.46 g/cm ³ 1.42 | - | ASTM D792 |
| سختی دورومتر | to 87 81 | - | ASTM D2240 |

| مکانیکی | | | |
|-----------|----------------|-------------|-----------------|
| روش تست | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی |
| ASTM D638 | psi 1050.08 | MPa 7.24 | مدول کششی |
| ASTM D638 | psi 1419.92 | MPa 9.79 | استحکام کششی |
| ASTM D638 | - | % 230 | ازدیاد طول کششی |

| اطلاعات فرآیند | | | |
|----------------|----------------|-------------|-------------------|
| روش تست | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی |
| - | F° 330.8 | C° 166 | دمای فرآیند (ذوب) |
| - | F° 330.8 | C° 166 | دمای مذاب |

| شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای | | & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd | |
|--|--|---|--|
| Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China | | آدرس: | |
| sales@su-jiao.com | | ایمیل: | |
| www.polymersdata.com | | وبسایت: | |
| +86-134-2475-5533 | | همراه: | |
| | | مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) | |

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.