

## Axiall PVC 8150 Natural 00

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

Axiall PVC 8150 Natural 00 یک ماده PVC سخت است. این ماده در آمریکای شمالی در دسترس است.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E53006-243338	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-

#### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 1.39	-	ASTM D792

#### مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 3320	psi 481526.16	ASTM D638

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 49.4	psi 7164.88	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2680	psi 388701.84	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 80.5	psi 11675.56	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 740	-	ASTM D256
	J/m 110	ft·lb/in 13.86	-
		ft·lb/in 2.06	-

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار			ASTM D648
	C° 66.1	F° 150.98	-
	C° 69.7	F° 157.46	-
	C° 59.8	F° 139.64	-
	C° 67.3	F° 153.14	-

<b>شرکت واردات و صادرات</b> <b>سوشنگ شانگهای</b>		<b>&amp; Shanghai Susheng Import</b> <b>.Export Co., Ltd</b>	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China		<b>آدرس:</b>	
sales@su-jiao.com		<b>مسئول تماس:</b> آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)	
www.polymersdata.com		<b>ایمیل:</b>	
+86-134-2475-5533		<b>وبسایت:</b>	
		<b>همراه:</b>	

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.