

## Axiall PVC 8247 Clear 34

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

Georgia Gulf 8247 Clear 34 یک ترکیب گرانول PVC سخت است که برای کاربردهایی که شفافیت مهم است مناسب است. این ماده به طور گسترده‌ای برای پروفیل‌های شفاف مانند تریم میلمان، درهای دوش و پنجره‌های جالوزی محافظت شده استفاده می‌شود. کاربردهای ورق‌های وکیوم شکل‌دار با ضربه بالا نیز با Clear 34 8247 پر می‌شوند. ماشین‌های دو ماردونه ممکن است برای تبدیل Georgia Gulf 8247 Clear 34 استفاده شوند. 8247 با ویژگی‌های فیزیکی عالی و پردازش آسان مشخص می‌شود. این ماده حاوی بازدارنده UV برای کاهش تخریب است. این محصول در جعبه‌های فیبر، واگن‌های بار bulk راه‌آهن یا بارهای کامیونی bulk در دسترس است. این ماده در رنگ سبز کمرنگ خنثی موجود است و به راحتی با غلظت‌ها در ماشین رنگ‌آمیزی می‌شود. کمک‌های فنی در صورت درخواست در دسترس است.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E53006-243340	-	-
افزودنی	تغییر دهنده ضربه‌ای پایداری‌کننده UV	-	-
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب مقاومت ضربه بالا تغییر یافته ضربه‌ای	-	-

### کاربردها

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مبلمان	-	-
	پروفایل‌ها	-	-
	ورق	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف سبز روشن	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن پروفایل اکستروژن ورق فرم‌دهی وکیوم	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 1.32	-	ASTM D792
طبقه‌بندی سلولی PVC	1-444-33-33	-	ASTM D4216
سختی Rockwell	112	-	ASTM D785
سختی دورومتر	79	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2620	psi 379999.56	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 44.8	psi 6497.7	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2620	psi 379999.56	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 81.4	psi 11806.09	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 640	ft·lb/in 11.99	ASTM D256
استحکام ضربه کششی	kJ/m <sup>2</sup> 187	ft·lb/in <sup>2</sup> 88.97	ASTM D1822

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 72.2	F° 161.96	ASTM D648

الکتریکی و اشتعال پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
درجه اشتعال پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94

<b>شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای</b>		<b>&amp; Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd</b>	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China		<b>آدرس:</b>	
sales@su-jiao.com		<b>مسئول تماس:</b> آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)	
www.polymersdata.com		<b>ایمیل:</b>	
+86-134-2475-5533		<b>وبسایت:</b>	
		<b>همراه:</b>	

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.