

Axiall PVC 8253

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Axiall PVC 8253 یک ماده PVC سخت است. این ماده برای اکستروژن ورق در آمریکای شمالی در دسترس است. کاربرد معمول Axiall PVC 8253: ورق

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	ورق	-	-
روش فرآیند	اکستروژن ورق	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.33	-	ASTM D792
طبقه بندی سلولی PVC	16343	-	ASTM D1784
سختی Rockwell	78	-	ASTM D785
سختی دورومتر	77	-	ASTM D2240

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 407556.78	MPa 2810	مدول کششی
ASTM D638	psi 6251.14	MPa 43.1	استحکام کششی
ASTM D790	psi 346640.82	MPa 2390	مدول خمشی
ASTM D790	psi 10399.22	MPa 71.7	استحکام خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 20.6	J/m 1100	مقاومت به ضربه Izod شکافدار
ASTM D1822	ft·lb/in ² 68.04	kJ/m ² 143	استحکام ضربه کششی

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	-	-	دمای تغییر شکل تحت بار
-	F° 149.0	C° 65.0	
-	F° 159.98	C° 71.1	

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 370.4	C° 188	دمای فرآیند (ذوب)

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.