

Axiall PVC 8266

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Axiall PVC 8266 یک ماده PVC سخت است. این ماده در آمریکای شمالی در دسترس است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E53006-101786045	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.37	-	ASTM D792
طبقه بندی سلولی PVC	13353	-	ASTM D1784
سختی Rockwell	90	-	ASTM D785
سختی دورومتر	78	-	ASTM D2240

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 410457.54	MPa 2830	مدول کششی
ASTM D638	psi 6497.7	MPa 44.8	استحکام کششی
ASTM D790	psi 379999.56	MPa 2620	مدول خمشی
ASTM D790	psi 10805.33	MPa 74.5	استحکام خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 3.56	J/m 190	مقاومت به ضربه Izod شکافدار
ASTM D1822	ft·lb/in ² 55.19	kJ/m ² 116	استحکام ضربه کششی

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	-	-	دمای تغییر شکل تحت بار
-	F° 140.0	C° 60.0	
-	F° 154.04	C° 67.8	

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 370.4	C° 188	دمای فرآیند (ذوب)

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.