

Axiall PVC 8268

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Georgia Gulf 8268 یک ترکیب گرانول PVC سخت است که برای کاربردهایی که شفافیت مهم است مناسب است. این ماده به طور گسترده‌ای برای پروفیل‌های شفاف مانند تریم میلمان، درهای دوش و پنجره‌های جالوزی محافظت شده استفاده می‌شود. کاربردهای ورق‌های وکیوم شکل‌دار با ضربه بالا نیز با 8268 پر می‌شوند. ماشین‌های دو ماردونه ممکن است برای تبدیل Georgia Gulf 8268 استفاده شوند. 8268 با ویژگی‌های فیزیکی عالی و پردازش آسان مشخص می‌شود. این ماده حاوی بازدارنده UV برای کاهش تخریب است. این محصول در جعبه‌های فیپر، واگن‌های بار bulk راه‌آهن یا بارهای کامیونی bulk در دسترس است. کمک‌های فنی در صورت درخواست در دسترس است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
افزودنی	پایداری‌کننده UV	-	-
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب شفافیت بالا	-	-
کاربردها	میلمان پروفایل‌ها ورق	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
-	-	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن	-	
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.32	-	ASTM D792
طبقه بندی سلولی PVC	14444333	-	ASTM D4216
سختی Rockwell	112	-	ASTM D785
سختی دورومتر	79	-	ASTM D2240
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2620	psi 379999.56	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 44.8	psi 6497.7	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2620	psi 379999.56	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 81.4	psi 11806.09	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف دار	J/m 640	ft·lb/in 11.99	ASTM D256
استحکام ضربه کششی	kJ/m ² 187	ft·lb/in ² 88.97	ASTM D1822
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 72.2	F° 161.96	ASTM D648

الکتریکی و اشتعال پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
درجه اشتعال پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.