

Axiall PVC 8510

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

یک ترکیب اکستروژن عمومی، نیمه سخت T-molding و اکستروژن که برای کاربردهایی که نیاز به درخشش کم و پایان مات دارند، توصیه می شود. این ترکیب دارای مقاومت عالی در برابر سایش است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	عمومی (هدف) مقاومت خوب در برابر سایش درخشش پایین	-	-
کاربردها	عمومی (هدف)	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب گیری انتقال رزین	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.36	-	ASTM D792
سختی دورومتر	51	-	ASTM D2240

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	-	-	استحکام کششی
-	psi 3596.94	MPa 24.8	
-	psi 2697.71	MPa 18.6	
ASTM D638	-	% 290	ازدیاد طول کششی

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 375.8	C° 191	دمای مذاب

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.