

Axiall PVC 8607

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Georgia Gulf 8607 یک ترکیب گلوله ای با هدف خاص است که برای پروفیل های اکستروژن سخت و با ضربه بالا فرموله شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت ضربه بالا سختی بالا	-	-
کاربردها	پروفایل‌ها	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن پروفایل	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.38	-	ASTM D792
طبقه‌بندی سلولی PVC	16343	-	ASTM D1784

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
سختی Rockwell	108	-	ASTM D785
سختی دورومتر	77	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2590	psi 375648.42	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 44.3	psi 6425.18	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1920	psi 278472.96	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 63.4	psi 9195.41	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 1200	ft·lb/in 22.48	ASTM D256
	J/m 290	ft·lb/in 5.43	-
	-	-	-
استحکام ضربه کششی	kJ/m ² 156	ft·lb/in ² 74.22	ASTM D1822

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 72.2	F° 161.96	ASTM D648
	C° 66.1	F° 150.98	-
	-	-	-

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای مذاب	C° 182	F° 359.6	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.