

Axiall PVC 8621

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------|------------|
| PVC, Flexible | دسته بندی | Axiall Corporation | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

ترکیب اکستروژن نیمه سخت با کیفیت بالا که به ویژه برای قالب گیری های T اکستروژن شده و سایر اشکالی که در آن جریان یکنواخت از طریق قالب مورد نیاز است، فرموله شده است.

مشخصات فنی

| اطلاعات عمومی | | | |
|---------------|-------------|----------------|---------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| ویژگی‌ها | نیمه سخت | - | - |
| اشکال | ذره | - | - |
| روش فرآیند | اکستروژن | - | - |

فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|--------------|------------------------|----------------|------------|
| وزن مخصوص | g/cm ³ 1.39 | - | ASTM D792 |
| سختی دورومتر | 64 | - | ASTM D2240 |

| خواص مکانیکی | | | |
|--------------|----------------|-------------|-----------------|
| روش تست | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی |
| ASTM D638 | - | - | استحکام کششی |
| ASTM D638 | psi 3654.96 | MPa 25.2 | |
| ASTM D638 | psi 3393.89 | MPa 23.4 | |
| ASTM D638 | - | % 240 | ازدیاد طول کششی |
| سایر | | | |
| روش تست | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی |
| - | - | - | نامشخص |

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) مسئول تماس:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.