

## Axiall PVC 8751

|                      |           |                    |            |
|----------------------|-----------|--------------------|------------|
| PVC, Flexible        | دسته بندی | Axiall Corporation | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت     | -                  | فیلر       |

### توضیحات محصول

ترکیب قالب گیری و اکستروژن شفاف و تثبیت شده در برابر UV.

### مشخصات فنی

| اطلاعات عمومی |                              |                |         |
|---------------|------------------------------|----------------|---------|
| ویژگی         | سیستم متریک                  | سیستم ایمپریال | روش تست |
| افزودنی       | پایداری کننده UV             | -              | -       |
| شکل ظاهری     | شفاف/شفاف                    | -              | -       |
| اشکال         | ذره                          | -              | -       |
| روش فرآیند    | اکستروژن<br>قالب گیری تزریقی | -<br>-         | -<br>-  |

### فیزیکی

| ویژگی        | سیستم متریک            | سیستم ایمپریال | روش تست    |
|--------------|------------------------|----------------|------------|
| وزن مخصوص    | g/cm <sup>3</sup> 1.22 | -              | ASTM D792  |
| سختی دورومتر | 75                     | -              | ASTM D2240 |

| خواص مکانیکی |                 |             |                 |
|--------------|-----------------|-------------|-----------------|
| روش تست      | سیستم ایمپریتال | سیستم متریک | ویژگی           |
| ASTM D638    | psi 2349.62     | MPa 16.2    | استحکام کششی    |
| ASTM D638    | -               | % 450       | ازدیاد طول کششی |

  

| حرارتی    |                 |             |           |
|-----------|-----------------|-------------|-----------|
| روش تست   | سیستم ایمپریتال | سیستم متریک | ویژگی     |
| ASTM D746 | F° 40.0-        | C° 40.0-    | دمای تدری |

  

| سایر    |                 |             |        |
|---------|-----------------|-------------|--------|
| روش تست | سیستم ایمپریتال | سیستم متریک | ویژگی  |
| -       | -               | -           | نامشخص |

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) مسئول تماس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.