

Axiall PVC 9113J Clear 61

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------|------------|
| PVC, Flexible | دسته بندی | Axiall Corporation | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

Georgia Gulf 9113J Clear 61 برای انواع بسته بندی ها از جمله مایع فندک زغال، لوازم آرایشی و بهداشتی و مواد شیمیایی خانگی استفاده می شود. دارای استحکام ضربه بسیار خوبی است و حاوی یک تثبیت کننده نور فرابنفش است که از محصولات حساس محافظت می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|-----------|--------------------------|----------------|---------|
| افزودنی | پایداری کننده UV | - | - |
| ویژگی ها | مقاومت خوب در برابر ضربه | - | - |
| کاربردها | بسته بندی | - | - |
| شکل ظاهری | شفاف/شفاف | - | - |

فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|-----------|------------------------|----------------|-----------|
| وزن مخصوص | g/cm ³ 1.31 | - | ASTM D792 |

| مکانیکی | | | |
|------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| روش تست | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی |
| ASTM D638 | psi 365495.76 | MPa 2520 | مدول کششی |
| ASTM D638 | psi 6004.57 | MPa 41.4 | استحکام کششی |
| ASTM D790 | psi 10993.88 | MPa 75.8 | استحکام خمشی |
| ASTM D256 | - | - | مقاومت به ضربه Izod شکافدار |
| - | ft·lb/in 22.48 | J/m 1200 | |
| - | ft·lb/in 9.93 | J/m 530 | |
| ASTM D1822 | ft·lb/in ² 88.02 | kJ/m ² 185 | استحکام ضربه کششی |

| حرارتی | | | |
|-----------|----------------|-------------|------------------------|
| روش تست | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی |
| ASTM D648 | F° 147.2 | C° 64.0 | دمای تغییر شکل تحت بار |

| نوری | | | |
|------------|----------------|-------------|--------------------------|
| روش تست | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی |
| ASTM D1003 | - | % 77.0 | عبور نور (Transmittance) |
| ASTM D1003 | - | % 6.0 | کدورت (Haze) |

| سایر | | | |
|---------|----------------|-------------|---------------|
| روش تست | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی |
| - | - | J 13.7 | گشتاور تعادلی |
| - | - | min 30.0 | زمان پایداری |

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.