

Axiall PVC 9175 J Clear 38

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------|------------|
| PVC, Flexible | دسته بندی | Axiall Corporation | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

Georgia Gulf 9175J Clear 38 برای بسته بندی های قالب گیری شده با دمیدن تزریقی در کاربردهای آرایشی و بهداشتی مانند رنگ مو و شامپو استفاده می شود. دارای شفافیت، جریان و پایداری عالی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمریال | روش تست |
|------------|-------------------------------|---------------|---------|
| ویژگی ها | جریان خوب شفافیت بالا | - | - |
| کاربردها | بسته بندی آرایشی بسته بندی | - | - |
| شکل ظاهری | شفاف/شفاف | - | - |
| روش فرآیند | فرآیند قالب گیری دمشی تزریقی | - | - |

فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمریال | روش تست |
|-----------|------------------------|---------------|-----------|
| وزن مخصوص | g/cm ³ 1.33 | - | ASTM D792 |

| مکانیکی | | | |
|------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| روش تست | سیستم ایمریال | سیستم متریک | ویژگی |
| ASTM D638 | psi 420610.2 | MPa 2900 | مدول کششی |
| ASTM D638 | psi 7193.88 | MPa 49.6 | استحکام کششی |
| ASTM D790 | psi 12995.4 | MPa 89.6 | استحکام خمشی |
| ASTM D256 | - | - | مقاومت به ضربه Izod شکافدار |
| - | ft·lb/in 0.5057 | J/m 27 | |
| - | ft·lb/in 0.2997 | J/m 16 | |
| ASTM D1822 | ft·lb/in ² 55.19 | kJ/m ² 116 | استحکام ضربه کششی |

| حرارتی | | | |
|-----------|---------------|-------------|------------------------|
| روش تست | سیستم ایمریال | سیستم متریک | ویژگی |
| ASTM D648 | F° 132.8 | C° 56.0 | دمای تغییر شکل تحت بار |

| نوری | | | |
|------------|---------------|-------------|--------------------------|
| روش تست | سیستم ایمریال | سیستم متریک | ویژگی |
| ASTM D1003 | - | % 80.0 | عبور نور (Transmittance) |
| ASTM D1003 | - | % 5.0 | کدورت (Haze) |

| سایر | | | |
|---------|---------------|-------------|---------------|
| روش تست | سیستم ایمریال | سیستم متریک | ویژگی |
| - | - | J 8.83 | گشتاور تعادلی |
| - | - | hr 1.0 | زمان پایداری |

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.