

## Axiall PVC 9275 J Clear 38

PVC, Flexible	دسته بندی	Axiall Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

Georgia Gulf 9275 J Clear 38 یک ماده با درجه غذایی است که برای بسته بندی های قالب گیری شده با دمیدن تزریقی در کاربردهای حساس پزشکی، آرایشی و بهداشتی استفاده می شود. تمام مواد تشکیل دهنده مورد تایید FDA هستند.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
کاربردها	بسته بندی آرایشی بسته بندی پزشکی بسته بندی	- - -	- - -
رتبه بندی های استاندارد	FDA رتبه بندی نامشخص	-	-
روش فرآیند	فرآیند قالب گیری دمشی تزریقی	-	-

#### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 1.33	-	ASTM D792
جریان مذاب	min 1.4	-	ASTM D1238

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
گشتاور تعادلی	J 8.83	-	-
زمان پایداری	hr 1.0	-	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2830	psi 410457.54	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 49.0	psi 7106.86	ASTM D638
استحکام خمشی	MPa 89.6	psi 12995.4	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 27	-	ASTM D256
	J/m 16	ft·lb/in 0.5057	-
		ft·lb/in 0.2997	-
استحکام ضربه کششی	kJ/m <sup>2</sup> 126	ft·lb/in <sup>2</sup> 59.95	ASTM D1822

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 56.0	F° 132.8	ASTM D648

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
عبور نور (Transmittance)	% 80.0	-	ASTM D1003
کدورت (Haze)	% 5.0	-	ASTM D1003

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

**آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com

**ایمیل:**

www.polymersdata.com

**وبسایت:**

+86-134-2475-5533

**همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.